




## МРАМОР BLACK CANFRANC

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**DuvilsGroup**<sup>®</sup>  
www.duvils.ru



## CANFRANC

Черный мрамор Black Canfranc символизирует таинственность, роскошь и изысканность. Эксклюзивный мрамор с черным фоном, пронизанным нежными белыми прожилками, в котором выделяется потрясающая зеркальная полировка.


### ПРИРОДА

Исключительно блестящий черный мрамор с обилием белых кальцитовых жил или фрагментов, однородно распределенных, и случайных металлических минералов (пирит). Он литологически соответствует известняку, описанному как микроспарит. Ему около 320 млн лет (ранний углеродистый).

### ПОВЕРХНОСТИ\*



ПОЛИРОВАННАЯ



ШЛИФОВАННАЯ

\* Другие виды обработки доступны по запросу.

### ФОРМАТЫ

	ТОЛЩИНА	СЛЭБ	ПЛИТКА	ПЛИТА	Нарезка под заказ
	1.0 cm			●	
	1.2 cm			●	
	2.0 cm	●	●		
	3.0 cm	●			
	A medida / Cut to size				●

## ПРИМЕНЕНИЕ



ИНТЕРЬЕРЫ



ПОЛЫ



СТУПЕНИ



СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ВАННОЙ

## ПРЕИМУЩЕСТВА



ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКИЙ



ДОЛГОВЕЧНЫЙ



ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ



НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

## СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ



Характеристики	Стандарты испытаний	Значение	
Петрографическое наименование	UNE-EN 12407	Известковый микрошпат	
Видимая плотность (кг/м <sup>3</sup> )	UNE-EN 1936	2700	
Открытая пористость (%)	UNE-EN 1936	0,4	
Поглощение воды атмосферным давлением (%)	UNE-EN 13755	0,2	
Сопротивление истиранию (мм)	UNE-EN 14157	22	
Прочность на изгиб при концентрированной нагрузке (МПа)	UNE-EN 12372	11,0	
Среднее значение (МПа)		3,4	
Стандартное отклонение (МПа)		4,7	
Минимальное ожидаемое значение (МПа)			
Снижение прочности при изгибе после 56 циклов замораживания-оттаивания (%)	UNE-EN 12371	3	
Сопротивление скольжению	UNE-EN 14231:2004	Мокрый	Сухой
Полированная отделка поверхности		10	44
Отшлифованная поверхность		14	39
Разрывная нагрузка на дюбель-отверстие (N)	UNE-EN 13364	1850	
Среднее значение		1348	
Минимальное ожидаемое значение			
Огнеупорность	Решение Комиссии 96/603/EC	Clase A <sub>1</sub>	

Имеется декларация соответствия ЕС

Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям. Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Природный камень считается высококачественным покрытием, которое отвечает всем физическим, химическим и строительным требованиям для выполнения хорошего проекта с доказанной рентабельностью, благодаря своей долговечности и низкой стоимости обслуживания по сравнению с другими материалами, такими как керамогранит и искусственный камень.



Твердость и срок службы природного камня можно увеличить при хорошем выборе материала отделки, обработки и дальнейшего обслуживания.



Вода - лучшее чистящее средство. Однако, когда речь идет о чистке и дезинфекции, рекомендуется использовать очистители с рН-балансом (7-10 рН).



Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие как отбеливатель, аммиак, средства для удаления накипи и т.д.



Никогда не используйте металлическую посуду, так как она может поцарапать поверхность.



В случае появления пятен старайтесь очищать их мыльной водой.



Сначала. Если пятна сохраняются, помните, что есть производители, у которых есть наборы продуктов для устранения пятен в зависимости от их происхождения.

Тип пятен	Моющее средство
Oils	Раствор разбавленной в воде кислоты (Разбавленный уксус)
Смазки	Бикарбонат натрия и теплая вода
Вино	Вода разбавлена щелочным очистителем
Кофе	Разбавленное водой чистящее средство*
Кровь	Разбавленное водой чистящее средство*
Надписи	Разбавленное водой чистящее средство*
Краски	Средство для снятия краски и большое количество воды.
Полировка	Ацетон и много воды.

\* В случае использования отбеливателя в качестве чистящего средства, его необходимо разбавлять водой.

\* Как правило, рекомендуется начинать с низких концентраций или максимального разбавления. Постепенно увеличивайте количество, в зависимости от результатов.

\* Важно знать, что горячая вода имеет больший чистящий потенциал, чем холодная.

Помните, что, несмотря на старение, природный камень всегда можно отполировать заново, чтобы восстановить его первоначальную отделку.

## ВДОХНОВЕНИЕ


Canfranc - это грандиозный стиль в дизайне интерьеров для современных домов. Он окружен таинственной дымкой, придающей ему особое очарование. Полы, стены и фасады выглядят ослепительно этим материалом, который также предлагает фантастические декоративные возможности, такие как красиво обработанные камины.



+



ARGOS





**DuvilsGroup<sup>®</sup>**

Tel. +7 495 258-56-55

Tel. +7 495 258-56-60

[dg@duvils.ru](mailto:dg@duvils.ru)

[www.duvils.ru](http://www.duvils.ru)