



МРАМОР DAINO REALE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DuvilsGroup[®]
www.duvils.ru



DAINO REALE

Мрамор Daino Reale Beige - это элегантность возвышается до высшей формы. С греко-римскими влияниями, она пробуждает наше самое славное прошлое. Не случайно, что он происходит из итальянских карьеров, или что мрамор был одним из предпочитаемых декоративных материалов наших римских предков.

ПРИРОДА



ПОЛИРОВАННАЯ

* Другие виды обработки доступны по запросу.

ФОРМАТЫ

	ТОЛЩИНА	СЛЭБ	ПЛИТА	Нарезка под заказ
	1.0 cm			
	1.2 cm			
	2.0 cm	●		
	3.0 cm	●		
	Нарезка под заказ			●

ПРИМЕНЕНИЕ



ИНТЕРЬЕРЫ



ПОЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКИЙ




ДОЛГОВЕЧНЫЙ



ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ



НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ



Характеристики	Стандарты испытаний	Значение
Видимая плотность (кг/м ³)	UNE-EN 1936	2650
Открытая пористость (%)	UNE-EN 1936	2,11
Поглощение воды атмосферным давлением (%)	UNE-EN 13755	0,9
Поглощение воды капиллярностью (г/м ² s _{0,5})	UNE-EN 1925	1,401
Прочность на изгиб при концентрированной нагрузке (МПа)		
Среднее значение (МПа)	UNE-EN 12372	12,2
Стандартное отклонение (МПа)		3,7
Снижение прочности при изгибе после 12 циклов обморозки (%)	UNE-EN 12371:02	0
Устойчивость к тепловому удару (потеря веса в %).	UNE-EN 12370	-0,01 Световые варианты
Сопrotивление скольжению		
Полированная поверхность (влажная)	UNE-EN 14231:2004	28
Полированная поверхность (сухая)		53
Разрывная нагрузка на дюбель-отверстие (N)		
Среднее значение	UNE-EN 13364	1700
Низкое ожидаемое значение		680
Огнеупорность	Решение Комиссии 96/603/EC	Class A ₁

Имеется декларация соответствия ЕС

Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям. Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Природный камень считается высококачественным покрытием, которое отвечает всем физическим, химическим и строительным требованиям для выполнения хорошего проекта с доказанной рентабельностью, благодаря своей долговечности и низкой стоимости обслуживания по сравнению с другими материалами, такими как керамогранит и искусственный камень.



Твердость и срок службы природного камня можно увеличить при хорошем выборе материала отделки, обработки и дальнейшего обслуживания.



Вода - лучшее чистящее средство. Однако, когда речь идет о чистке и дезинфекции, рекомендуется использовать очистители с рН-балансом (7-10 рН).



Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие как отбеливатель, аммиак, средства для удаления накипи и т.д.



Никогда не используйте металлическую посуду, так как она может поцарапать поверхность.



В случае появления пятен старайтесь очищать их мыльной водой.



Сначала. Если пятна сохраняются, помните, что есть производители, у которых есть наборы продуктов для устранения пятен в зависимости от их происхождения.

Тип пятен	Моющее средство
Оils	Раствор разбавленной в воде кислоты (Разбавленный уксус)
Смазки	Бикарбонат натрия и теплая вода
Вино	Вода разбавлена щелочным очистителем
Кофе	Разбавленное водой чистящее средство*
Кровь	Разбавленное водой чистящее средство*
Надписи	Разбавленное водой чистящее средство*
Краски	Средство для снятия краски и большое количество воды.
Полировка	Ацетон и много воды.

* В случае использования отбеливателя в качестве чистящего средства, его необходимо разбавлять водой.

* Как правило, рекомендуется начинать с низких концентраций или максимального разбавления. Постепенно увеличивайте количество, в зависимости от результатов.

* Важно знать, что горячая вода имеет больший чистящий потенциал, чем холодная.

Помните, что, несмотря на старение, природный камень всегда можно отполировать заново, чтобы восстановить его первоначальную отделку.



DuvilsGroup[®]

Tel. +7 495 258-56-55

Tel. +7 495 258-56-60

dg@duvils.ru

www.duvils.ru